

The Dislocation Loop Density Dependence on the Thickness of a TEM Sample

Sang Chul Kwon, Jun Hyun Kwon

NMSRD, Korea Atomic Energy Research Institute, Duckjin-dong, 150, Yusong-gu, Taejeon


조사결함의 밀도를 어떻게 하면 정확히 측정할 수 있는가?

- TEM 분석으로 측정한 dislocation loop의 밀도는 정확한가?
 - 조사경화
- $$\Delta\sigma = M\alpha\mu b\sqrt{Nd} \text{ or } \Delta\sigma = \frac{1}{8}M\mu bdN^{2/3} \quad (N : \text{dislocation loop의 density})$$
- ➡ $\Delta\sigma = AN^B$ (A : constant?)
- 조사경화를 예측하려면 dislocation loop의 밀도를 정확히 측정하여야.
 - Dislocation loop image의 전산모사를 통하여 보이지 않는 영역 확인

Disl. Loop density 측정

- TEM iamge 확보
- #. of Disl. loop 확보 :#/A
- 시편 두께 측정 : t
 - i) 두께 fringe
 - ii) EELS
 - iii) CBED
- Density(N) : #/(A · t)


Dislocation loop의 TEM 관찰



- 방법
- 1) 2 beam dynamical
(Black-white contrast)
- 2) Weak beam


Fe-1.%Cu의 조사결함

1) Black-white contrast



- Two beam dynamical condition: $s_g=0$
 - Loop의 방향 관계 분석
 - Burgers vector 결정
 - Interstitial, vacancy type 구분

2) Weak beam condition



- $|Sg| \geq 2 \times 10^{-1} \text{ nm}^{-1}$
 - Loop의 밀도 측정
 - Loop의 크기 측정

TEM image 전산모사


► TEMACI(TEM Amplitude Contrast Image)

- Z. Zhou, University of Oxford 개발
- Dislocation loop image 모사
- Howie-Basinski equation 이용
- Propagation-interpolation algorithm

Image Intensity

$$\frac{d\phi_o}{dz} = \frac{\pi i}{\xi_o} \phi_o + \frac{\pi i}{\xi_g} \phi_g \exp(2\pi i s_g z)$$

$$\frac{d\phi_g}{dz} = \frac{\pi i}{\xi_g} \phi_g + \frac{\pi i}{\xi_o} \phi_o \exp(-2\pi i s_g z)$$




Loop의 깊이와 Image Intensity

- 시료 : Cu
- 시료두께 : 60, 100, 150 nm
- Disl. loop : Frank edge-on
 - BV : $1/3[1\bar{1}\bar{1}]$
 - Weak beam : $g(5.5g)$
 - g : 002 z : [110]
 - r : 1.5 nm
 - Acceleration V. : 200 kV
- Contrast(C) : Max. Int./Backgr. Int.
- $C \leq 3$: invisible
- 3 < C ≤ 10 : 보일 확률 50%
- $C \geq 10$: 보일 확률 100%

Intensity oscillation

Contrast



Thickness (nm)

시편 두께	App. density
60 nm	0.30 N
150 nm	0.38 N

결론

Disl. Loop density의 TEM 분석 기술 확보

- Apparent density는 loop의 위치에 따른 보정이 필요.
 - Stereo-microscopy 기술개발 필요
- Weak beam condition image 전산모사 기술 확보

Acknowledgement

본 발표내용은 미래창조과학부의에서 후원으로 수행되는 원자력연구개발사업의 전산모사 기반 재료손상 예측기술 개발 과제의 일부로 수행되었습니다.

References

- [1] Z. Zhou, S. L. Dudarev, M. L. Jenkins, A. P. Sutton and M. A. Kirk, J. Nucl. Mat., 367-370, 305, 2007.
- [2] Z. Zhou, S. L. Dudarev, M. L. Jenkins, A. P. Sutton and M. A. Kirk, Pjil. Mag. 86, 4851, 2006.